

PŘEPOČET m³ / tuny (průměrná hmotnost)

**Provozovna POLANKA**

Svinovská 155/1
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

www@kamenivomo.cz



Pondělí - pátek :

6:00 - 18:00

Sobota :

7:00 - 12:00



EXPEDICE :

596 931 394

723 243 862

expedice@cmsterk.cz

Vedoucí :

Marcela KVITOVÁ

606 432 265

marcela.kvitova@kamenivomo.cz

Jednatel :

Pavel OHNHEISER

602 527 410

pavel.ohnheiser@kamenivomo.cz

STRUSKA + HALDA štěrkodrtě - drtě + zemina ORNICE

Kamenivo : (mm)		OBJEM (m ³)	HMOTNOST		KOEFIICIENT
těžba	označení frakce		průměr specifické a sypné		
STRUSKA VysokoPecní	SVp 0/32	1 m ³	1,38 tuny		1,38
	SVp 0/63		1,42 tuny		1,42
	SVp 8/16		1,20 tuny		1,20
	SVp 16/32		1,17 tuny		1,17
	SVp 63/32		1,13 tuny		1,13

Kamenivo : (mm)		OBJEM (m ³)	HMOTNOST		KOEFIICIENT
těžba	označení frakce		průměr specifické a sypné		
STRUSKA Ocelářenská	SO 0/8	1 m ³	1,90 tuny		1,90

Kamenivo : (mm)		OBJEM (m ³)	HMOTNOST		KOEFIICIENT
těžba	označení frakce		průměr specifické a sypné		
HALDOVINA rekultivace haldy Ostrava-Heřmanice	HH 0/32	1 m ³	1,80 tuny		1,80
	HH 0/63		1,40 tuny		1,40
	HH 16/32		1,45 tuny		1,45
	HH 32/63				

Zemina :		OBJEM (m ³)	HMOTNOST		KOEFIICIENT
těžba	označení frakce		průměr specifické a sypné		
ORNICE Cukrovar Opava-Vávrovice	Ornice	1 m ³	1,55		1,55

POZNÁMKY :

Přepočtové koeficienty m³ / tuny jsou orientační .